

GRANEL

abr/2024


Dia	Composição Química				Resistência a Compressão			Finura				Expansibilidade	Pega		Consist.
	P. Fogo (%)	RI (%)	SO3 (%)	CaO Livre (%)	03 Dias MPa	07 Dias MPa	28 Dias MPa	Massa Espec. (g/cm ³)	Blaine (m ² /Kg)	# 325 (%)	# 200 (%)	Quente (mm)	Início (min)	Fim (min)	Normal (%)
1	2,16	0,51	1,57	0,76	23,7			3,01		0,8	0,2	0,0	155	220	30,3
2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
4	2,21	0,56	1,66	0,80				3,01		0,8	0,2	0,0	160	228	30,2
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

Controle Estatístico

	R3	R7	R28												
MÉDIA	2,19	0,54	1,62	0,78	23,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,8	0,2	0,00	158	224	30,3	
DESVIO	0,04	0,04	0,06	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	3,54	5,66	0,07	
ABNT	≤ 6,5	≤ 5,0	≤ 4,5		≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0				≤ 8,0	≤ 5	≥ 60	≤ 720	

(*) Amostra reanalisada

COMPARATIVO ABNT X MIZU



[Assinatura]

Líder de Fábrica
Rogério Americano Alves

[Assinatura]

Responsável Técnica
Jessika Mouta Guimarães
CRQ.03426796 - 3ª Região