

## CERTIFICADO DA QUALIDADE

### ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP III 40 RS ENSACADO

Abr/2024


DATA	COMPOSIÇÃO QUÍMICA				RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO			FINURA				EXP.	PEGA		CONSIST. NORMAL
	PF	RI	SO3	CaO.	3 DIAS	7 DIA	28 DIAS	MASSA	BLAINE	#P325	#200	QUENTE	INICIO	FIM	
	<6,5	<5,0	<4,5	Livre	>12,0	>23,0	>40,0	ESPECÍFICA	cm <sup>2</sup> /g	%	%	mm	>60	<720	
	%	%	%	%	MPa	MPa	MPa	g/cm <sup>3</sup>					min	min	%
01/04/2024	1.72	0.36	1.01	0.65	19.00	32.86	47.62	2.94	5017	1.45	0.15	0.00	215	271	32.06
02/04/2024	0.96	0.51	1.05	0.54	18.43	31.93	46.75	2.94	4957	1.46	0.13	0.00	228	288	31.78
03/04/2024	0.99	0.42	0.89	0.68	17.83	30.66		2.94	4938	1.38	0.14	0.00	234	296	31.68
04/04/2024	0.96	0.63	1.15	0.71	18.83	33.23	46.32	2.94	4884	1.22	0.15	0.00	220	277	31.74
05/04/2024	1.19	0.67	1.08	0.60	18.70	33.46	46.50	2.94	4857	1.49	0.16	0.00	220	282	31.70
06/04/2024	1.18	0.63	1.16	0.68	19.83	33.40	47.66	2.94	4911	1.16	0.13	0.00	211	261	31.78
08/04/2024	1.02	0.45	1.10	0.71	20.40	33.13	49.07	2.94	4938	1.14	0.15	0.00	212	264	31.80
09/04/2024	0.93	0.65	1.23	0.62	18.13	31.96		2.94	4884	1.34	0.19	0.00	214	269	31.60
10/04/2024	0.93	0.68	1.29	0.87	20.00	32.60	46.40	2.94	4911	1.28	0.15	0.00	216	271	31.58
11/04/2024	1.46	0.60	1.18	0.84	20.43	34.70	45.87	2.94	4938	1.28	0.14	0.00	209	261	31.64
12/04/2024	1.12	0.50	0.84	0.73	17.86	33.43	45.62	2.94	4938	1.40	0.16	0.00	226	282	31.66
13/04/2024	1.43	0.46	0.88	0.90	17.90	32.43	46.25	2.94	4884	1.45	0.19	0.00	224	277	31.64
15/04/2024	1.16	0.53	1.37	0.90	16.96	31.76	47.32	2.94	4884	0.99	0.14	0.00	224	287	31.64
16/04/2024	1.37	0.46	1.13	0.90	17.63	31.73		2.94	4830	1.22	0.16	0.00	224	287	31.64
17/04/2024	1.15	0.33	1.26	0.68	17.86	31.16		2.94	4938	1.24	0.11	0.00	225	287	31.66
18/04/2024	1.14	0.41	1.06	0.71	17.46	33.03		2.94	4938	1.23	0.14	0.00	221	286	31.64
19/04/2024	1.64	0.65	1.03	0.62	16.20	30.00		2.94	4930	1.44	0.18	0.00	227	293	31.62
20/04/2024	1.55	0.40	1.07	0.62	18.06	31.20		2.94	4957	1.52	0.16	0.00	217	277	31.60
22/04/2024	1.41	0.34	1.08	0.84	16.60	29.80		2.94	4911	1.28	0.13	0.00	221	284	31.60
23/04/2024	1.19	0.48	0.97	0.71	15.06			2.94	4911	1.51	0.23	0.00	235	299	31.54
24/04/2024	1.04	0.60	0.97	0.73	15.16	29.36		2.94	4857	1.32	0.16	0.00	217	270	31.50
25/04/2024	1.25	0.56	1.41	0.68	16.50	30.86		2.94	4857	1.06	0.12	0.00	225	276	31.48
26/04/2024	0.55	0.66	1.41	0.71	17.83	33.13		2.94	4567	1.32	0.14	0.00	211	261	31.48
27/04/2024	0.30	0.60	1.97	0.76	17.83	32.90		2.94	4669	1.35	0.13	0.00	208	260	31.42
29/04/2024	0.22	0.72	2.13	0.73	17.03	30.50		2.94	4850	0.98	0.22	0.00	209	260	31.38
30/04/2024	1.29	0.64	0.89	0.65	16.23	29.10		2.94	4830	1.14	0.12	0.00	209	261	31.74

Controle Estatístico

					R3	R7	R28								
Média	1.12	0.54	1.18	0.72	17.84	31.93	46.85	2.94	4884	1.29	0.15	0.00	219	276	31.64
Desvio	0.36	0.12	0.30	0.10	1.42	1.47	0.99	0.00	91	0.15	0.03	0.00	8	12	0.14
NBR 16697:2018	<6,5	<5,0	<4,5	-	>12,0	>23,0	>40,0	-	-	-	<8,0	<5,0	>60	<720	-

Comparativo ABNT x MIZU

	ABNT	MIZU
R3	12	17.84
R7	23	31.93
R28	40	46.85



*Kênia gomes aires*

Responsável Técnico  
Kênia Gomes Aires  
CRQ: 21.3.00318

## CERTIFICADO DA QUALIDADE

### ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP III 40 RS ENSACADO

Mai/2024


DATA	COMPOSIÇÃO QUÍMICA				RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO			FINURA				EXP.	PEGA		CONSIST. NORMAL
	PF	RI	SO3	CaO.	3 DIAS	7 DIA	28 DIAS	MASSA ESPECÍFICA	BLAINE	#P325	#200	QUENTE	INICIO	FIM	
	<6,5	<5,0	<4,5	Livre	>12,0	>23,0	>40,0	g/cm³	cm²/g	%	%	mm	>60	<720	
	%	%	%	%	MPa	MPa	MPa						min	min	%
01/05/2024	1.19	0.70	0.81	0.82	16.03	28.40		2.94	4911	1.25	0.16	0.00	215	271	32.12
02/05/2024	1.40	0.54	0.93	0.60	16.93	29.60		2.94	4735	1.00	0.14	0.00	215	269	31.78
03/05/2024	1.22	0.60	1.20	0.71	15.93	29.30		2.94	4626	1.59	0.17	0.00	200	252	31.72
06/05/2024	1.64	0.78	9.89	0.82	17.93			2.94	4708	1.45	0.16	0.00	194	247	31.68
07/05/2024	1.64	0.72	9.36	0.76	16.23			2.94	4653	1.39	0.16	0.00	207	258	31.78
08/05/2024	1.51	0.61	0.89	0.79	16.10			2.94	4653	1.44	0.19	0.00	207	259	31.48
09/05/2024	1.57		0.93	0.68				2.94	4708	1.36	0.18	0.00	208	260	31.56
10/05/2024	1.59		1.01	0.71				2.94	4653	1.35	0.15	0.00	186	236	31.52
11/05/2024	1.47		0.96	0.68				2.94	4680	1.54	0.18	0.00	195	246	31.54

#### Controle Estatístico

					R3	R7	R28								
Média	1.47	0.66	2.89	0.73	16.53	29.10		2.94	4703	1.37	0.17	0.00	203	255	31.69
Desvio	0.17	0.09	3.82	0.07	0.78	0.62		0.00	85	0.17	0.02	0.00	10	11	0.20
NBR 16697:2018	<6,5	<5,0	<4,5	-	>12,0	>23,0	>40,0	-	-	-	<8,0	<5,0	>60	<720	-

#### Comparativo ABNT x MIZU

	ABNT	MIZU
R3	12	16.53
R7	23	29.10
R28	40	



*Kênia gomes aires*

Responsável Técnico

Kênia Gomes Aires

CRQ: 21.3.00318