

GRANEL

out/2024


Dia	Composição Química				Resistência a Compressão			Finura				Expansibilidade	Pega		Consist.
	P. Fogo (%)	RI (%)	SO3 (%)	CaO Livre (%)	03 Dias MPa	07 Dias MPa	28 Dias MPa	Massa Espec. (g/cm ³)	Blaine (m ² /Kg)	# 325 (%)	# 200 (%)	Quente (mm)	Início (min)	Fim (min)	Normal (%)
1	2,21	0,53	1,84	0,77	23,1	31,8		3,00	5206	0,8	0,2	0,0	180	230	30,6
2	2,19	0,61	1,87	0,74	25,3	38,5		3,01	5253	0,8	0,2	0,0	180	235	30,6
3	2,06	0,58	1,90	0,81	24,6	35,7		3,01	5229	0,8	0,2	0,0	185	238	30,6
4	1,99	0,66	1,86	0,72	24,5	35,3		3,01	5253	0,8	0,2	0,0	190	255	30,6
5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
7	2,27	0,67	1,86	0,69	22,9			3,00	5159	0,8	0,2	0,0	185	252	30,6
8	2,33	0,59	1,75	0,70	23,5			3,01	5229	0,8	0,2	0,0	180	240	30,5
9	1,96	0,50	1,76	0,61	22,4			3,00	5206	0,8	0,2	0,0	185	248	30,6
10	1,98	0,48	1,82	0,63				3,00	5087	0,8	0,2	0,0	190	250	30,6
11	2,13	0,63	1,94	0,74				3,00	5159	0,8	0,2	0,0	195	250	30,4
12	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
14												0,0	199	259	30,4
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

Controle Estatístico

	R3	R7	R28												
MÉDIA	2,12	0,58	1,84	0,71	23,8	35,3	#DIV/0!	3,00	5198	0,8	0,2	0,00	187	246	30,6
DESVIO	0,13	0,07	0,06	0,06	1,06	2,75	#DIV/0!	0,01	54,16	0,00	0,00	0,00	6,54	9,42	0,08
ABNT	≤6,5	≤ 5,0	≤ 4,5		≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0					≤ 8,0	≤ 5	≥ 60	≤ 720

(*) Amostra reanalisada

COMPARATIVO ABNT X MIZU



[Assinatura]

Líder de Fábrica
Rogério Americano Alves

[Assinatura]

Responsável Técnica
Jessika Mouta Guimarães
CRQ.03426796 - 3ª Região