



FPA - Fábrica Pacatuba
CERTIFICADO DE QUALIDADE:
CP V ARI RS - USO ESTRUTURAL SUPER FORTE




Setembro 2024

Ensaio Químico e Físico-Mecânico																			
Data:	Ensaio Químico					Resistência à Compressão				Ensaio Físico				Expansib.			Tempo de Pega		Consistência Normal
	Resíduo Insolúvel	Perda ao Fogo	Óxido de Magnésio	Trióxido de Enxofre	Cal Livre	01 Dia	03 Dias	07 Dias	28 Dias	Massa Específica	Blaine	# 200	# 325	Quente	Início	Fim			
	*R.I. %	P.F. ≤ 6,5 %	*MgO %	SO ₃ ≤ 4,5 %	%	≥ 14,0 MPa	≥ 24,0 MPa	≥ 34,0 MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	≤ 6,0 %	%	≤ 5 mm	≥ 60 min	≤ 600 min	%		
01/09/24	2,87	4,98	2,83	3,05	1,66	18,07	30,01	37,58	44,58	3,10	4,250	0,05	1,35	1,11	195	260	30,40		
02/09/24	2,60	5,35	2,78	2,91	2,14	17,41	30,72	36,85	44,10	3,10	4,330	0,05	1,43	1,30	190	255	30,40		
03/09/24	2,59	4,79	2,69	2,99	1,63	17,91	30,56	37,01	44,43	3,10	4,120	0,05	1,40	1,00	190	240	30,20		
04/09/24	2,33	4,88	2,49	2,94	1,76	18,27	29,46	36,78	44,93	3,10	4,070	0,05	1,47	1,00	190	240	30,20		
05/09/24	2,33	4,94	2,50	2,75	1,69	17,34	31,98	36,65	43,29	3,10	4,030	0,05	1,53	1,92	180	240	30,20		
06/09/24	2,86	5,14	2,47	2,94	1,88	18,44	31,35	35,26	43,55	3,10	4,140	0,05	1,46	1,92	180	230	30,20		
07/09/24	2,86	5,14	2,47	2,94	1,88	18,44	31,35	35,26	43,55	3,10	4,140	0,05	1,46	1,92	180	230	30,20		
08/09/24	2,86	5,14	2,47	2,94	1,88	18,44	31,35	35,26	43,55	3,10	4,140	0,05	1,46	1,92	180	230	30,20		
09/09/24	2,70	5,10	2,51	2,88	1,89	19,02	30,37	35,05	42,28	3,10	4,060	0,05	1,47	1,50	170	225	30,20		
10/09/24	2,91	4,70	2,47	2,97	2,35	16,39	28,42	35,05	42,03	3,10	4,190	0,06	1,51	1,50	170	225	30,20		
11/09/24	3,43	4,93	2,47	3,34	1,91	16,66	26,87	35,50	44,68	3,10	4,110	0,06	1,63	1,50	205	250	30,40		
12/09/24	3,43	5,00	2,69	3,29	1,89	16,37	30,03	36,38	46,31	3,10	4,050	0,05	1,59	1,50	205	250	30,40		
13/09/24	3,06	4,79	2,88	3,47	1,48	15,89	29,83	34,00	43,63	3,10	4,010	0,05	1,58	1,50	215	265	30,40		
14/09/24	3,06	4,79	2,88	3,47	1,48	15,89	29,83	34,00	43,63	3,10	4,010	0,05	1,58	1,50	215	265	30,40		
15/09/24	3,06	4,79	2,88	3,47	1,48	15,89	29,83	34,00	43,63	3,10	4,010	0,05	1,58	1,50	215	265	30,40		
16/09/24	2,42	4,80	3,02	3,58	1,36	17,07	29,60	36,10	44,68	3,10	3,730	0,05	1,53	1,00	210	260	30,00		
17/09/24	2,36	4,80	3,02	3,59	1,56	15,51	29,52	34,95	44,00	3,10	3,970	0,06	1,68	1,00	210	260	30,00		
18/09/24	2,36	4,65	2,97	3,53	1,76	17,79	30,03	36,56	45,01	3,10	4,070	0,05	1,59	0,80	200	260	30,00		
19/09/24	2,50	4,41	2,86	3,45	1,40	16,56	28,40	35,90	44,61	3,10	4,050	0,05	1,53	0,80	200	260	30,00		
20/09/24	2,65	4,53	2,91	3,51	1,49	17,67	29,41	35,18	44,89	3,10	3,990	0,05	1,53	0,80	200	270	30,00		
21/09/24	2,65	4,53	2,91	3,51	1,49	17,67	29,41	35,18	44,89	3,10	3,990	0,05	1,53	0,80	200	270	30,00		
22/09/24	2,65	4,53	2,91	3,51	1,49	17,67	29,41	35,18	44,89	3,10	3,990	0,05	1,53	0,80	200	270	30,00		
23/09/24	2,48	4,36	2,71	3,36	1,52	18,44	30,98	38,28	45,58	3,10	4,040	0,05	1,50	1,00	195	255	30,20		
24/09/24	2,48	4,36	2,71	3,36	1,52	18,44	30,98	38,28	45,58	3,10	4,040	0,05	1,50	1,00	195	255	30,20		
25/09/24	2,53	4,59	2,69	3,53	1,68	18,62	31,23	36,41	45,46	3,10	4,060	0,05	1,54	1,00	180	235	30,20		
26/09/24	2,80	4,52	2,77	3,44	1,98	18,64	31,78	37,21	45,56	3,10	4,010	0,05	1,50	1,00	180	230	30,20		
27/09/24	2,97	4,94	2,81	3,40	1,57	18,91	32,88	36,56	44,93	3,10	4,160	0,05	1,49	1,00	195	240	30,20		
28/09/24	2,97	4,94	2,81	3,40	1,57	18,91	32,88	36,56	44,93	3,10	4,160	0,05	1,49	1,00	195	240	30,20		
29/09/24	2,97	4,94	2,81	3,40	1,57	18,91	32,88	36,56	44,93	3,10	4,160	0,05	1,49	1,00	195	240	30,20		
30/09/24	3,00	4,99	2,76	3,43	1,54	18,22	31,71	35,10	43,18	3,10	4,150	0,05	1,51	1,00	200	260	30,40		

CONTROLE ESTATÍSTICO																			
Data:	Ensaio Químico					Resistência à Compressão				Ensaio Físico				Expansib.			Tempo de Pega		Consistência Normal
	Resíduo Insolúvel	Perda ao Fogo	Óxido de Magnésio	Trióxido de Enxofre	Cal Livre	01 Dia	03 Dias	07 Dias	28 Dias	Massa Específica	Blaine	# 200	# 325	Quente	Início	Fim			
	*R.I. %	P.F. ≤ 6,5 %	*MgO %	SO ₃ ≤ 4,5 %	%	≥ 14,0 MPa	≥ 24,0 MPa	≥ 34,0 MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	≤ 6,0 %	%	≤ 5 mm	≥ 60 min	≤ 600 min	%		
MÉDIA	2,76	4,81	2,74	3,28	1,68	17,65	30,44	35,95	44,38	3,10	4,074,33	0,05	1,51	1,22	194,50	249,17	30,21		
DESVIO PADRÃO	0,30	0,25	0,18	0,26	0,23	1,06	1,39	1,15	0,99	0,00	106,18	0,00	0,07	0,37	12,69	14,63	0,14		
MÍNIMO	2,33	4,36	2,47	2,75	1,36	15,51	26,87	34,00	42,03	3,10	3,730,00	0,05	1,35	0,80	170,00	225,00	30,00		
MÁXIMO	3,43	5,35	3,02	3,59	2,35	19,02	32,88	38,28	46,31	3,10	4,330,00	0,06	1,68	1,92	215,00	270,00	30,40		
NBR 16697:2018	≤ 7,5	≤ 6,5	-	≤ 4,5	-	≥ 14,0	≥ 24,0	≥ 34,0	-	-	-	≤ 6,0	-	≤ 5,0	≥ 60	≤ 600	-		

* No caso de cimentos resistentes a sulfatos derivados do cimento tipo CPV, não há limitação para RI e MgO.



COMPARATIVO: ABNT x MIZU		
IDADE	ABNT	MIZU
R1	14	18
R3	24	30
R7	34	36
R28		44

Outubro 2024


Ensaio Químicos e Físico-Mecânicos

Data:	Ensaio Químicos					Resistência à Compressão				Ensaio Físicos				Expansib.		Tempo de Pega		Consistência Normal
	Resíduo Insolúvel	Perda ao Fogo	Óxido de Magnésio	Trióxido de Enxofre	Cal Livre	01 Dia	03 Dias	07 Dias	28 Dias	Massa Específica	Blaine	# 200	# 325	Quente	Início	Fim		
	*R.I. %	P.F. ≤ 6,5 %	*MgO %	SO ₃ ≤ 4,5 %	%	≥ 14,0 MPa	≥ 24,0 MPa	≥ 34,0 MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	≤ 6,0 %	%	≤ 5 mm	≥ 60 min	≤ 600 min		
01/10/24	3,35	5,14	2,82	3,38	1,54	17,87	32,08	36,28	44,74	3,10	4.110	0,05	1,32	0,80	200	260	30,40	
02/10/24	3,50	5,02	2,90	3,12	1,60	17,99	29,98	35,16	43,31	3,10	4.150	0,05	1,45	0,80	200	260	30,40	
03/10/24	3,50	5,31	2,92	2,98	1,58	17,77	30,83	36,13	43,69	3,10	4.080	0,05	1,56	0,80	195	240	30,20	
04/10/24	3,70	5,29	2,91	3,20	1,92	16,11	28,42	33,57	42,86	3,10	4.130	0,05	1,57	1,09	200	250	30,40	
05/10/24	3,70	5,29	2,91	3,20	1,92	16,11	28,42	33,57	42,86	3,10	4.130	0,05	1,57	1,09	200	250	30,40	
06/10/24	3,70	5,29	2,91	3,20	1,92	16,11	28,42	33,57	42,86	3,10	4.130	0,05	1,57	1,09	200	250	30,40	
07/10/24	4,00	5,49	3,44	2,96	1,68	16,42	28,46	34,46	42,19	3,10	4.120	0,05	1,66	0,65	200	250	30,40	
08/10/24	4,00	5,49	3,44	2,96	1,68	16,42	28,46	34,46	42,19	3,10	4.120	0,05	1,66	0,65	200	250	30,40	
09/10/24	4,47	4,88	3,64	3,00	1,62	16,52	29,86	34,15	42,94	3,10	4.070	0,05	1,60	1,00	200	250	30,40	
10/10/24	3,50	5,24	3,70	3,21	1,74	16,11	30,93	36,66		3,10	4.100	0,06	1,58	1,00	200	250	30,40	
11/10/24	3,47	4,98	3,48	3,30	1,87	15,32	29,53	36,01		3,10	4.020	0,05	1,52	1,35	205	255	30,40	
12/10/24	3,47	4,98	3,48	3,30	1,87	15,32	29,53	36,01		3,10	4.020	0,05	1,52	1,35	205	255	30,40	
13/10/24	3,47	4,98	3,48	3,30	1,87	15,32	29,53	36,01		3,10	4.020	0,05	1,52	1,35	205	255	30,40	
14/10/24	3,38	4,90	3,37	3,37	2,07	16,31	31,08	37,13		3,10	4.130	0,05	1,50	1,50	220	270	30,40	
15/10/24	3,38	4,90	3,37	3,37	2,07	16,31	31,08	37,13		3,10	4.130	0,05	1,50	1,50	220	270	30,40	
16/10/24	2,89	5,08	3,57	3,33	2,25	18,00	32,50	37,58		3,10	4.010	0,05	1,52	1,50	200	260	30,20	
17/10/24	2,82	4,24	3,79	3,21	1,87	19,91	31,70	36,88		3,10	3.860	0,05	1,50	1,00	200	260	30,20	
18/10/24	2,29	4,17	3,60	3,44	1,48	18,81	33,08	36,45		3,10	3.940	0,05	1,63	0,73	195	245	30,20	
19/10/24	2,29	4,17	3,60	3,44	1,48	18,81	33,08	36,45		3,10	3.940	0,05	1,63	0,73	195	245	30,20	
20/10/24	2,29	4,17	3,60	3,44	1,48	18,81	33,08	36,45		3,10	3.940	0,05	1,63	0,73	195	245	30,20	
21/10/24	2,80	5,09	3,27	3,20	0,75	17,17	31,37	36,30		3,10	3.980	0,05	1,50	0,72	200	260	30,20	
22/10/24	2,80	5,09	3,27	3,20	0,75	17,17	31,37	36,30		3,10	3.980	0,05	1,50	0,72	200	260	30,20	
23/10/24	2,92	5,45	3,18	3,02	1,39	17,86	29,52	34,85		3,10	4.010	0,05	1,48	1,00	180	230	30,40	
24/10/24	3,00	5,08	3,54	3,18	1,60	19,47	31,17	36,45		3,10	4.030	0,05	1,58	1,00	180	230	30,40	
25/10/24	3,14	5,27	3,16	3,00	1,57	19,16	30,58	35,31		3,10	4.030	0,07	1,62	1,00	180	235	30,40	
26/10/24	3,14	5,27	3,16	3,00	1,57	19,16	30,58	35,31		3,10	4.030	0,07	1,62	1,00	180	235	30,40	
27/10/24	3,14	5,27	3,16	3,00	1,57	19,16	30,58	35,31		3,10	4.030	0,07	1,62	1,00	180	235	30,40	
28/10/24	3,00	4,60	3,49	3,12	1,14	18,64	31,75	35,41		3,10	3.840	0,06	1,65	1,00	180	240	30,40	
29/10/24	3,00	4,60	3,49	3,12	1,14	18,64	31,75	35,41		3,10	3.840	0,06	1,65	1,00	180	240	30,40	
30/10/24	2,87	4,86	3,31	3,37	1,30	16,44	30,93	36,25		3,10	3.930	0,05	1,44	1,00	195	250	30,40	
31/10/24	3,00	4,69	3,09	3,28	1,20	16,29	31,73			3,10	4.020	0,05	1,58	1,00	220	280	30,40	

CONTROLE ESTATÍSTICO

Data:	Ensaio Químicos					Resistência à Compressão				Ensaio Físicos				Expansib.		Tempo de Pega		Consistência Normal
	Resíduo Insolúvel	Perda ao Fogo	Óxido de Magnésio	Trióxido de Enxofre	Cal Livre	01 Dia	03 Dias	07 Dias	28 Dias	Massa Específica	Blaine	# 200	# 325	Quente	Início	Fim		
	*R.I. %	P.F. ≤ 6,5 %	*MgO %	SO ₃ ≤ 4,5 %	%	≥ 14,0 MPa	≥ 24,0 MPa	≥ 34,0 MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	≤ 6,0 %	%	≤ 5 mm	≥ 60 min	≤ 600 min		
MÉDIA	3,23	4,98	3,32	3,20	1,60	17,40	30,69	35,70	43,07	3,10	4.028,06	0,05	1,56	1,00	197,10	250,48	30,35	
DESVIO PADRÃO	0,50	0,39	0,27	0,16	0,35	1,38	1,42	1,09	0,78	0,00	88,97	0,01	0,08	0,25	11,46	11,86	0,09	
MÍNIMO	2,29	4,17	2,82	2,96	0,75	15,32	28,42	33,57	42,19	3,10	3.840,00	0,05	1,32	0,65	180,00	230,00	30,20	
MÁXIMO	4,47	5,49	3,79	3,44	2,25	19,91	33,08	37,58	44,74	3,10	4.150,00	0,07	1,66	1,50	220,00	280,00	30,40	
NBR 16697:2018	≤ 7,5	≤ 6,5	-	≤ 4,5	-	≥ 14,0	≥ 24,0	≥ 34,0	-	-	-	≤ 6,0	-	≤ 5,0	≥ 60	≤ 600	-	

* No caso de cimentos resistentes a sulfatos derivados do cimento tipo CPV, não há limitação para RI e MgO.



COMPARATIVO: ABNT x MIZU		
IDADE	ABNT	MIZU
R1	14	17
R3	24	31
R7	34	36
R28		43



Jonas Medeiros de Paiva
Responsável Técnico / Engenheiro Químico
CRQ - VIII Região: 15.3.000627
Fone: 4003-0444

Novembro 2024


Ensaio Químicos e Físico-Mecânicos

Data:	Ensaio Químicos					Resistência à Compressão				Ensaio Físicos				Expansib.		Tempo de Pega		Consistência Normal
	Resíduo Insolúvel	Perda ao Fogo	Óxido de Magnésio	Trióxido de Enxofre	Cal Livre	01 Dia	03 Dias	07 Dias	28 Dias	Massa Específica	Blaine	# 200	# 325	Quente	Início	Fim		
	*R.I. %	P.F. ≤ 6,5 %	*MgO %	SO ₃ ≤ 4,5 %	%	≥ 14,0 MPa	≥ 24,0 MPa	≥ 34,0 MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	≤ 6,0 %	%	≤ 5 mm	≥ 60 min	≤ 600 min	%	
01/11/24	3,10	4,24	3,20	3,23	1,71	15,23	31,80			3,10	3.940	0,06	1,59		215	265	30,40	
02/11/24	3,10	4,24	3,20	3,23	1,71	15,23	31,80			3,10	3.940	0,06	1,59		215	265	30,40	
03/11/24	3,10	4,24	3,20	3,23	1,71	15,23	31,80			3,10	3.940	0,06	1,59		215	265	30,40	
04/11/24		4,87	3,30	3,23	1,10	16,36				3,10	3.920	0,07	1,64		210	260	30,40	
05/11/24		4,87	3,30	3,23	1,10	16,36				3,10	3.920	0,07	1,64		210	260	30,40	
06/11/24		4,16	3,15	3,16	1,64					3,10	3.860	0,05	1,50		200	260	30,00	
07/11/24																		
08/11/24																		
09/11/24																		
10/11/24																		
11/11/24																		
12/11/24																		
13/11/24																		
14/11/24																		
15/11/24																		
16/11/24																		
17/11/24																		
18/11/24																		
19/11/24																		
20/11/24																		
21/11/24																		
22/11/24																		
23/11/24																		
24/11/24																		
25/11/24																		
26/11/24																		
27/11/24																		
28/11/24																		
29/11/24																		
30/11/24																		

CONTROLE ESTATÍSTICO

Data:	Ensaio Químicos					Resistência à Compressão				Ensaio Físicos				Expansib.		Tempo de Pega		Consistência Normal
	Resíduo Insolúvel	Perda ao Fogo	Óxido de Magnésio	Trióxido de Enxofre	Cal Livre	01 Dia	03 Dias	07 Dias	28 Dias	Massa Específica	Blaine	# 200	# 325	Quente	Início	Fim		
	*R.I. %	P.F. ≤ 6,5 %	*MgO %	SO ₃ ≤ 4,5 %	%	≥ 14,0 MPa	≥ 24,0 MPa	≥ 34,0 MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	≤ 6,0 %	%	≤ 5 mm	≥ 60 min	≤ 600 min	%	
MÉDIA	3,10	4,44	3,23	3,22	1,50	15,68	31,80	-	-	3,10	3.920,00	0,06	1,59	#DIV/0!	210,83	262,50	30,33	
DESVIO PADRÃO	0,00	0,34	0,06	0,03	0,31	0,62	0,00	-	-	0,00	30,98	0,01	0,05	#DIV/0!	5,85	2,74	0,16	
MÍNIMO	3,10	4,16	3,15	3,16	1,10	15,23	31,80	0,00	0,00	3,10	3.860,00	0,05	1,50	0,00	200,00	260,00	30,00	
MÁXIMO	3,10	4,87	3,30	3,23	1,71	16,36	31,80	0,00	0,00	3,10	3.940,00	0,07	1,64	0,00	215,00	265,00	30,40	
NBR 16697:2018	≤ 7,5	≤ 6,5	-	≤ 4,5	-	≥ 14,0	≥ 24,0	≥ 34,0	-	-	-	≤ 6,0	-	≤ 5,0	≥ 60	≤ 600	-	

* No caso de cimentos resistentes a sulfatos derivados do cimento tipo CPV, não há limitação para RI e MgO.



COMPARATIVO: ABNT x MIZU		
IDADE	ABNT	MIZU
R1	14	16
R3	24	32
R7	34	-
R28	-	-

Jonas Medeiros de Paiva
Responsável Técnico / Engenheiro Químico
CRQ - VIII Região: 15.3.000627
Fone: 4003-0444