

CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO



TIPO/CLASSE: **CPII-E 40 RS**
 FÁBRICA: **FVI - FÁBRICA DE VITÓRIA - ES**
 MÊS/ANO: **FEVEREIRO/2026**



ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF) (%)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI) (%)	TRIOXIDO DE ENXÓFRE (SO3) (%)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE (mm)	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL (%)
				3 DIAS (MPa)	7 DIAS (MPa)	28 DIAS (MPa)	BLAINE (cm²/g)	#325 (%)	#200 (%)		INÍCIO (min)	FIM (min)	
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 8,5	≤ 5,0	≤ 4,5	≥ 15,0	≥ 25,0	≥ 40,0	-	-	≤ 10,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	-
01/02/2026	2.43	0.52	0.90	20.2	31.2	48.7	4574	0.9	0.1	0.0	191	244	33.9
07/02/2026	2.26	0.29	0.89	20.9	31.4	47.2	4687	0.9	0.1	0.0	185	234	33.9
16/02/2026	1.62	0.65	1.49	22.9	33.0	49.7	4688	1.1	0.1	0.0	169	217	33.7
28/02/2026	2.10		1.05	22.5	34.7	50.7	4644	0.9	0.1	0.0	192	243	33.9
MÉDIA	2.10	0.49	1.08	21.6	32.6	49.1	4648	1.0	0.1	0.0	184	235	33.9
DESVIO PADRÃO	0.35	0.18	0.28	1.3	1.6	1.5	54	0.1	0.0	0.0	11	13	0.1
MÍNIMO	1.62	0.29	0.89	20.2	31.2	47.2	4574	0.9	0.1	0.0	169	217	33.7
MÁXIMO	2.43	0.65	1.49	22.9	34.7	50.7	4688	1.1	0.1	0.0	192	244	33.9

Kênia gomes Aires

Responsável Técnico
 KÊNIA GOMES AIRES

CRQ: 21.3.00318 - V Região

CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO



TIPO/CLASSE: **CPII-E 40 RS**
 FÁBRICA: **FVI - FÁBRICA DE VITÓRIA - ES**
 MÊS/ANO: **MARÇO/2026**



ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF) (%)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI) (%)	TRIOXIDO DE ENXÓFRE (SO3) (%)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE (mm)	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL (%)
				3 DIAS (MPa)	7 DIAS (MPa)	28 DIAS (MPa)	BLAINE (cm²/g)	#325 (%)	#200 (%)		INÍCIO (min)	FIM (min)	
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 8,5	≤ 5,0	≤ 4,5	≥ 15,0	≥ 25,0	≥ 40,0	-	-	≤ 10,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	-
08/03/2026	1.42		2.22	23.6	36.2	51.7	4632	1.4	0.1	0.0	181	232	32.7
14/03/2026	1.77		1.29	21.0	33.2	49.6	4747			0.0	185	240	33.7
25/03/2026				22.9	34.4	47.5	4698			0.0	167	222	33.5
MÉDIA	1.60		1.76	22.5	34.6	49.6	4692	1.4	0.1	0.0	178	231	33.3
DESVIO PADRÃO	0.25		0.66	1.4	1.5	2.1	58			0.0	9	9	0.5
MÍNIMO	1.42		1.29	21.0	33.2	47.5	4632	1.4	0.1	0.0	167	222	32.7
MÁXIMO	1.77		2.22	23.6	36.2	51.7	4747	1.4	0.1	0.0	185	240	33.7

Kênia Gomes Aires

Responsável Técnico
 KÊNIA GOMES AIRES
 CRQ: 21.3.00318 - V Região

CERTIFICADO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO CIMENTO



TIPO/CLASSE: **CPII-E 40 RS**
 FÁBRICA: **FVI - FÁBRICA DE VITÓRIA - ES**
 MÊS/ANO: **ABRIL/2026**



ENSAIOS QUÍMICOS				ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS									
ENSAIOS	PERDA AO FOGO (PF) (%)	RESIDUO INSOLÚVEL (RI) (%)	TRIOXIDO DE ENXÓFRE (SO3) (%)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO			FINURA			EXPANSIB. A QUENTE (mm)	TEMPO DE PEGA		CONSIST. NORMAL (%)
				3 DIAS (MPa)	7 DIAS (MPa)	28 DIAS (MPa)	BLAINE (cm²/g)	#325 (%)	#200 (%)		INÍCIO (min)	FIM (min)	
UNIDADE													
LIMITE NORMATIVO (ABNT NBR 16697:2018)	≤ 8,5	≤ 5,0	≤ 4,5	≥ 15,0	≥ 25,0	≥ 40,0	-	-	≤ 10,0	≤ 5	≥ 60	≤ 600	-
04/04/2026				20.9	33.8		4707			0.0	186	246	33.4
06/04/2026				19.8	32.0		4773			0.0	179	231	33.5
18/04/2026				24.1			4991	0.8		0.0	181	233	33.4
MÉDIA				21.6	32.9		4824	0.8		0.0	182	237	33.4
DESVIO PADRÃO				2.2	1.3		149			0.0	4	8	0.1
MÍNIMO				19.8	32.0		4707	0.8		0.0	179	231	33.4
MÁXIMO				24.1	33.8		4991	0.8		0.0	186	246	33.5

Kênia Gomes Aires

Responsável Técnico
 KÊNIA GOMES AIRES
 CRQ: 21.3.00318 - V Região